

C-300-F

ゴム製


 防塵ゴム
RUBBER GASKETS

 ファスナー・ラッチ錠・キャッチ
錠前装置・周辺機器


C-300-A-10-F


C-300-B-5-10-F

C-300-P-15-22-F


〔C-300-A-F〕



〔C-300-B-F〕



〔C-300-P-15-22-F〕



特徴 Feature

- フッ素系で耐候性、耐熱性、耐酸性、耐薬品性に非常に優れています。
- フッ素系かつ難燃性のため耐油性に優れています。
- クッション性が良く、永久歪が少ない性質を持っています。
- Use of fluorine ensures excellent weather-, heat-, acid- and chemical-resistance.
- Uses fluorine and is flame-resistant for excellent oil resistance.
- Excellent cushioning and minimal permanent distortion.

仕様

- 材質：フッ素系スポンジ(ブラック)
- 使用周囲温度：-20～+230℃

用途

- 厨房機器・医療機器・理化学試験機・半導体関連設備

納期

- 標準品・・・納期お問合せください

Specifications

- Material: Fluorine sponge (black)
- Ambient temperature: -20℃ to +230℃

Specific-use

- Kitchen equipment, medical equipment, physical and chemical testing apparatus, semiconductor-related equipment

ファスナー

ロータリー
ロック

ラッチ錠

ドア
キャッチEV充電
サポート金具フリーザー
周辺機器特装車
金具パイプ
関連金具工業用
錠前電磁波
対策

バックン

窓枠・
カードホルダーゴム脚・
グロメット

性能表 Performance table

試験項目 Examination item	試験結果 Result	試験方法 How to test	試験条件 Condition
見掛比重 Nominal specific gravities	0.65	JIS-K6253 JIS-K6251	
硬度(JISタイプE) Hardness	41		
引張強さ(MPa) Tensile strength	0.8		
伸び(%) Elongation	174		
圧縮永久歪試験 1 (%) Compression set examination	7	JIS-K6262	25%圧縮 Compression 23℃×24H
圧縮永久歪試験 2 (%) Compression set examination	72		25%圧縮 Compression 200℃×24H

商品番号 Product No.	RoHS 10	備考 Remarks	H	W	φD	製品質量(g/m) Mass	コード Code
C-300-A-8-F	●	1m			8	50	23899
C-300-A-10-F	●	1m			10	79	23900
C-300-A-15-F	●	1m			15	177	23901
C-300-B-5-10-F	●	1m	5	10		33	23893
C-300-B-5-15-F	●	1m	5	15		75	23894
C-300-B-10-10-F	●	1m	10	10		100	23895
C-300-B-10-15-F	●	1m	10	15		150	23896
C-300-B-10-20-F	●	1m	10	20		200	23897
C-300-B-12-12-F	●	1m	12	12		144	23898
C-300-P-15-22-F	●	1m				150	23905

● : RoHS10指令対応品 ▲ : RoHS10指令に対応可能です。